# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006219

International filing date: 24 March 2005 (24.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: US

Number: 60/557,420

Filing date: 30 March 2004 (30.03.2004)


Date of receipt at the International Bureau: 14 April 2005 (14.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



24. 3. 200 5



PA 127133

## ANIOR OWN AND CANADES OF WORKS (OX)

TO AULTO WHOM THUSE; PRESENTS SHAW, COMES

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

**United States Patent and Trademark Office** 

January 14, 2005

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/557,420

FILING DATE: March 30, 2004

By Authority of the

COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

P. SWAIN

**Certifying Officer** 

## PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53(c).

	INVENTOR(S)			
en Name (first and middle [if any]) Family Name or Surname		Reside (City and either State of	Residence (City and either State or Foreign Country)	
latoshi KUROZUMI		Chiba	Japan	
hiko SHIRAKAWA		Chiba	Japan	
TANAKA		Chiba	Japan	
Additional inventors are being name	ed on theseparately numbered sh	heet(s) attached hereto		
	TITLE OF THE INVENTION (500	characters max)	DECE	
TITANIUM-CONTAINING PEROVSKITE COMPOUND AND PRODUCTION PROCESS THEREOF				
CORRESPONDENCE ADDRESS  Direct all correspondence to the address for SUGHRUE MION, PLLC filed under the Customer Number listed below:  WASHINGTON OFFICE  23373  CUSTOMER NUMBER				
	ENCLOSED APPLICATION PARTS	S (check all that apply)		
Specification (Japanese Language)  Number of Page	es 20 🗆 CD(	s), Number		
Drawing(s) Number of Shee	ets 1	er (specify)		
Application Data Sheet. See 37 C.				
ETHOD OF PAYMENT OF FILING	FEES FOR THIS PROVISIONAL APP	LICATION FOR PATENT		
Applicant claims small entity sta				
A check or money order is enclosed to cover the Provisional filing fees. The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to <b>Deposit Account</b> No. 19-4880 Please also credit any overpayments to said Deposit Account.			FILING FEE AMOUNT (\$)	
The USPTO is hereby authorized to charge the Provisional filing fees to our <b>Deposit Account No. 19-4880.</b> The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to <b>Deposit Account No. 19-4880.</b> Please also credit any overpayments to said Deposit Account.  \$160			\$160.00	
7 No	f the United States Government or under nment agency and the Government control		d States Government.	
GNATURE Submitted, DATE March 30, 2004			04	
YPED or PRINTED NAME Sheldon I. Landsman		REGISTRATION NO.	REGISTRATION NO. 25,430	
ELEPHONE NO. (202) 293-7060	•	DOCKET NO. P80	DOCKET NO. P80768	

USE ONLY FOR FILING A PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

15. W. USDTO Grand the IEIM Image Database on 01/12/2005

#### 【書類名】明細書

【発明の名称】チタン含有ペロブスカイト型化合物およびその製造方法 【技術分野】

#### [0001]

本発明は、チタン含有ペロブスカイト型化合物およびその製造方法、特に誘電材料、 圧電材料、焦電材料、積層セラミックコンデンサ、基板内コンデンサ、フィルムコン デンサ、薄膜材料等の電子材料等に用いられるチタン含有ペロブスカイト型化合物お よびその製造方法に関する。

#### 【背景技術】

#### [0002]

チタン酸バリウム等のチタン含有ペロブスカイト型化合物は、誘電性、圧電性、焦 電性などの優れた電気的特性を示すため、誘電材料、圧電材料、焦電材料などの機能 材料として広く用いられている。例えば、積層セラミックコンデンサ、基板内コンデ ンサを始めとするさまざまなキャパシタ材料、誘電体フィルタ、誘電体アンテナ、誘 電体共振器、誘電体デュプレクサ、キャパシタ、フェイズシフタ、積層圧電アクチュ エータなどがあげられる。

#### [0003]

チタン含有ペロブスカイト型化合物は、溶剤と混合しスラリーもしくはペースト化、 成形・焼結化、シート化、樹脂との複合化などを経て、薄膜形状物、磁器などの電子 材料として用いられている。近年、電子部品の小型化、軽量化、高性能化、信号の高 周波数化が進んでいることから、粒径が小さく、誘電率などの電気的特性に優れた微 粒子状チタン含有ペロブスカイト型化合物等の開発が望まれている。

#### [0004]

しかしながら、チタン含有ペロブスカイト型化合物において、高誘電性を維持した まま粒径を小さくすることは非常に難しい。例えば、チタン酸バリウムの場合には、 正方晶化率が高いチタン酸バリウムは、誘電率が高いなどの電気特性に優れ強誘電性 を示すことが知られているが、十分に粒径を小さくすることができず、また、粒径の 小さいチタン酸バリウムは、正方晶化率を高くできず、常誘電性を示し、十分に誘電 率を高くできなかった。

#### [0005]

例えばチタン酸バリウム粒子を製造する方法としては、酸化物や炭酸塩を原料とし、 それらの粉末をボールミル等で混合した後、約800℃以上の高温で反応させて製造 する固相法、まず蓚酸複合塩を調製し、これを熱分解してチタン酸バリウム粒子を得 る蓚酸法、原料を水溶媒中で高温高圧として反応させて前駆体を得る水熱合成法、金 属アルコキシドを原料とし、それらを加水分解して前駆体を得るアルコキシド法など がある。また、チタン化合物の加水分解生成物と水溶性バリウムを強アルカリ中で反 応する方法(例えば、特許第1841875号公報(特許文献1))、酸化チタンゾル とバリウム化合物を強アルカリ水溶液中で反応させる方法(例えば、WO00/35 811号公報(特許文献2))、酸化チタンゾルとバリウム化合物を密閉容器中で反応 させる方法(例えば、特開平7-291607号公報(特許文献3))、塩基性化合物 の存在するアルカリ溶液中で、酸化チタンゾルとバリウム化合物を反応させ、反応後、 塩基性化合物を気体として除去し、焼成する方法(例えば、WO03/004416 号公報 (特許文献4)) などがある。また、バリウムをその結晶水に相当する量の水分 に溶解してなる高濃度の塩基性溶液に、高比表面積の酸化チタン微粉末を添加して比 較的低温で複合酸化物粉末を得た後、これを900℃以上で焼成(仮焼)して正方晶 化する方法も提案されている(特開2003-252623公報(特許文献5))。

[0006]

しかしながら、固相法は製造コストが低く欠陥がない電気的特性に優れたチタン酸バ リウムが得られるものの、生成したチタン酸バリウム粒子は粒径が大きく、小型の薄 膜形状物等の電子材料には適さない。

#### [0007]

蓚酸塩法は固相法よりも小さな粒子が得られるものの、蓚酸に由来する炭酸基が残る。 また、内部に取り込まれた水に起因して水酸基が残留する。そのため、電気的特性が 低下する。

#### [0008]

水熱合成法とアルコキシド法では、微細なチタン酸バリウム粒子が得られるが、粒子 内部に取り込まれた水に起因する水酸基の残留が多い。加熱処理を行うことで水酸基 を除去することは可能であるが、その際に粒子内部に空孔が生成する。そのため、電 気的特性に優れたチタン酸バリウムが得られにくい。またアルコキシド法では炭酸基 が残留する。また、水熱法は、高温高圧条件下で行うため、専用設備が必要となり、 コストが高くなるという問題がある。

#### [0009]

特許文献1および2の方法は、水洗工程が必要であるが、この工程でバリウムの溶 解とそれにより生じる水酸基の取り込みが起こる。加熱処理を行うことで水酸基を除 去することは可能であるが、その際に粒子内部に空孔が生成する。そのため、電気的 特性に優れたチタン酸バリウムが得られにくい。特許文献3の方法は、密閉容器中で 粉砕メディアを撹拌させながら加熱して反応させるため、専用設備が必要となり、コ ストが高くなるという問題がある。

#### [0010]

また、特許文献5の方法では、バリウムをその結晶水に相当する量の水分に溶解し た高濃度の塩基水溶液を用いている。また、反応速度の点から250m²/g以上の 比表面積の大きな $TiO_2$ 粉末を用いる必要があり、高粘度スラリーでの反応である。 さらに、スラリー反応後の複合酸化物は立方晶であり、強誘電性を示す正方晶とする には900℃以上での焼成が必要であり、焼成により粒径は大きく(具体的には6倍 程度以上に) 増大している。

#### [0011]

【特許文献1】特許第1841875号公報

【特許文献2】国際公開WO00/35811号公報

【特許文献3】特開平7-291607号公報

【特許文献4】国際公開WO03/004416号公報

【特許文献5】特開2003-252623公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0012]

本発明の課題は、電子機器の小型化を可能とする小型のコンデンサに必要な薄膜の 誘電体磁器、誘電体フィルム、誘電体塗膜などの薄膜形成物を成形可能な、粒径が小 さく、不要な不純物が少なく、電気的特性の優れたチタン含有ペロブスカイト型化合 物の製造方法およびこの方法によるチタン含有ペロブスカイト型化合物並びにそれを

用いた電子部品を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0013]

本発明者らは、前述の課題を鋭意検討した結果、塩基性化合物の存在するアルカリ性溶液中で、チタン原料の少なくとも一つとして気相法で製造された酸化チタンを用い、これとアルカリ土類金属化合物(あるいはPb化合物)を反応させ、反応後、塩基性化合物を気体とともに除去することにより、原料酸化チタンの一次粒径とほぼ同等な一次粒径を有し、かつ強誘電性を示す電気的特性に優れたチタン含有ペロブスカイト型化合物が得られることを見出し、本発明を完成した。

[0014]

すなわち、本発明は、好ましい態様として以下のペロブスカイト型化合物の製造方法、この方法により製造されるペロブスカイト型化合物及びこれを用いてなる電子材料等を提供する。

[0015]

- 1. 塩基性化合物の存在するアルカリ性溶液中で、気相法で製造された酸化チタンとアルカリ土類金属化合物を反応させる工程を含むことを特徴とする、強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。
- 2. チタン含有ペロブスカイト型化合物が、BET法で求めた粒子の比表面積(S)から次式(1)

【数1】

#### $D1 = 6 / \rho S$ (1)

(式中、 $\rho$ は粒子の密度であり、SはBET法で求めた粒子の比表面積である。) により球に換算して求めた一次粒径(D1)が、原料酸化チタンの一次粒径の50~200%である前記1に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。

- 3. 気相法で製造された酸化チタンが、BET比表面積3~200m²/gを有する超微粒子酸化チタンである前記1または2に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。
- 4. 気相法で製造された酸化チタンが、四塩化チタンを酸化性ガスで高温酸化して製造された酸化チタンである前記1乃至3のいずれか1項に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。
- 5. 気相法で製造された酸化チタンが、500℃以上に予熱された四塩化チタン含有ガス及び酸化性ガスをそれぞれ流速10m/秒以上の導入速度で反応管に導入することにより製造された酸化チタンである前記4に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。
- 6. 前記反応管内において600℃を超える高温条件下に1秒以下の時間、前記四塩 化チタン含有ガス及び酸化性ガスを滞留させて反応させる前記5に記載の強誘電性を 示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。
- 7. 前記反応管内におけるガスの平均流速が5m/秒以上である前記6に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。
- 8. 気相法で製造された酸化チタンが、予熱された四塩化チタン含有ガス及び酸化性 ガスを、反応管内で乱気流を生じるように反応管内に導入することにより製造された 酸化チタンである前記4乃至7のいずれかに記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブ

スカイト型化合物の製造方法。

- 9. 前記四塩化チタン含有ガス及び酸化性ガスが、同軸平行流ノズルにより反応管内 に供給され、かつ同軸平行流ノズルの内管の内径が50mm以下である前記4乃至8 のいずれかに記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。
- 10. 前記四塩化チタン含有ガスが、四塩化チタンを10~100%含有する前記4 乃至9のいずれかに記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造 方法。
- 11. 前記四塩化チタン含有ガス及び酸化性ガスを予熱する温度が800℃以上であ る前記4乃至10のいずれかに記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化 合物の製造方法。
- 12. 前記気相法で製造された酸化チタンが90%累積重量粒度分布径D90が2.2  $\mu$ m以下である酸化チタンである前記1乃至12のいずれかに記載の強誘電性を示す チタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。
- 13. 前記気相法で製造された酸化チタンが下記(2)のロジン・ラムラー式 【数2】

#### (2) $R = 100 e x p (-b D^n)$

(式中、Dは粒径を表し、Rは粒径(D)より大きな粒子の数の全粒子数に対する百 分率であり、nは分布定数であり、bは粒度特性数の逆数である。)による分布定数 nが1.7以上である酸化チタンである前記1乃至12のいずれか1項に記載の強誘 電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法。

- 14. 前記気相法で製造された酸化チタンが、アナターゼ型酸化チタンを含むことを 特徴とする前記1乃至13のいずれかに記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカ イト型化合物の製造方法。
- 15. 前記1乃至14のいずれかの方法により製造された強誘電性を示すチタン含有 ペロブスカイト型化合物。
- 16. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を含む誘 電材料。
- 17. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を含むペ ースト。
- 18. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を含むス
- 19. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を含む薄 膜状形成物。
- 20. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を含む誘 雷体磁器。
- 21. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を含む焦 電体磁器。
- 22. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を含む圧 雷体磁器。
- 23. 前記20に記載の強誘電性を示す誘電体磁器を含むコンデンサ。
- 24. 前記19乃至23のいずれか1項に記載の強誘電性を示す薄膜状形成物、磁器 およびコンデンサからなる群から選ばれる少なくとも一種を含む電子機器。
- 25. 前記19乃至23のいずれか1項に記載の強誘電性を示す薄膜状形成物または

磁器を一種または二種以上含むセンサー。

- 26. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を用いた 誘電体フィルム。
- 27. 前記26に記載の強誘電性を示す誘電体フィルムを用いたコンデンサ。
- 28. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を用いた 強誘電体メモリ。
- 29. 前記15に記載の強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物を用いた 基板内コンデンサ。

#### 【発明の効果】

#### [0016]

本発明によるチタン含有ペロブスカイト型化合物は、湿式合成法により得られる粒子 であり、その一次粒径は酸化チタンの一次粒径とほぼ同等であり強誘電性を示す。こ の粒子は粒径が小さく、分散性に優れ、耐熱性が高く、電気的特性に優れたものであ

本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペロブスカイト型化合物から得られる誘電 体磁器等の誘電材料を用いることにより積層セラミクスコンデンサ、基板内コンデン サ、フィルムコンデンサ、圧電材料等の小型の電子部品が得られ、さらにこれらを電 子機器に用いることにより、電子機器の小型化、軽量化が可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

#### [0017]

以下、本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペロブスカイト型化合物及びその 製造方法を詳しく説明する。

#### [0018]

### (I) チタン含有ペロブスカイト型化合物

本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物は、一般式ABO3で表されるペロブ スカイト型化合物であり、Aサイトを主としてアルカリ土類金属またはPbが占める と共に、BサイトをTiが占めた化合物をいう。例えば、AサイトをBa、Bサイト をTiが占めた純粋なチタン酸バリウムでは130℃付近で正方晶から立方晶に相転 移して強誘電性を示すが、本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物は、同様な相 転移による強誘電性が確認される限りにおいて、Aサイトの一部が、他の金属元素で 置換されていてもよい。

#### [0019]

一般に相転移温度はシフターと呼ばれるCa, Mg, Sr, Pb, Si, Fe, Z r, La, Sb, Beを添加することにより任意に制御することが可能である。また 原料や製造途中で混入する不純物によってもチタン含有ペロブスカイト型化合物の相 転移温度が変化することが知られている。従って、本発明におけるチタン含有ペロブ スカイト型化合物が前記Aサイトに含み得る金属としては、主としてアルカリ土類金 属あるいはPbであるが、Ca, Mg, Sr, Pb, Si, Fe, Zr, La, Sb, Beまたは原料や製造途中で混入する不純物(例えば、アルカリ金属元素等)で置換 されていてもよい。

#### [0020]

これらの金属の含有量は、以下に述べる製造方法において強誘電性が発現する限り において限定されないが、例えば、純粋なチタン酸バリウムでは正方晶で強誘電性が 発現し立方晶では強誘電性を発現しないことが知られており、この純粋なチタン酸バ リウムと同様な挙動を示すものが好ましい。なお、チタン酸バリウムの場合の強誘電性は、示差走査熱量計を用いて、室温から昇温したときに130℃付近で吸熱を示すピークと、加熱した温度から降温したときに130℃付近に発熱を示すピークとして、検出される。また、その130℃付近のピークの面積は、強誘電性の大きさとして検出することができる。

#### [0021]

従って、本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペロブスカイト型化合物は湿式合成法により得られ、好ましくは該粒子が強誘電性を示すという特徴を有する。また、本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペロブスカイト型化合物は、微粉末状であり、原料の酸化チタンの一次粒径とほぼ同等の微細な粒子であるという特徴を有する。具体的には、得られたチタン含有ペロブスカイト型化合物の一次粒径が、下記式

#### 【数3】

#### $D1 = 6 / \rho S \qquad (1)$

(式中、 $\rho$ は粒子の密度であり、SはBET法で求めた粒子の比表面積である。)により球に換算して求めた比表面積球相当径において、原料酸化チタン一次粒径の $50\sim200\%$ 、好ましくは $60\sim135\%$ 、さらに好ましくは $70\sim120\%$ であることを特徴とする。原料と製品とで一次粒径がほぼ同等であるため、材料設計が容易であり、また、チタン含有ペロブスカイト型化合物中への水酸基等の官能基の取り込みが実質的にない。さらに、本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物は、耐熱性が高く、分散性が優れているという特徴を有する。

#### [0022]

チタン含有ペロブスカイト型化合物の耐熱性は、熱機械分析装置を用いてチタン酸バリウムをバインダーで混練・加圧成形して得られた錠剤を、20℃/分の昇温速度測定したときの室温から1100℃の収縮率を測定することにより検知することができる。

#### [0023]

ここでいう分散性とは、チタン含有ペロブスカイト型化合物粒子を用いて電子部品を得る過程で、適当な溶剤中に分散する性質をいう。また、チタン含有ペロブスカイト型化合物は分散時に湿式、乾式などの適当な方法で解砕させてもよい。

#### [0024]

このように、本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物は、粒径が小さく分散性に優れ、かつ、誘電率などの電気的特性に優れたものである。該粒子から得られる誘電体磁器、誘電体フィルム、誘電体塗膜などの薄膜形成物の誘電材料に用いることにより基板内コンデンサ、積層セラミクスコンデンサ等の小型の電子部品が得られ、さらにこれらを電子機器に用いることにより、電子機器の小型化、軽量化が可能となる。

#### [0 0.2 5]

(II) チタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法

次に本発明の製造方法について説明する。

本発明の実施態様の一つである製造方法は、塩基性化合物の存在するアルカリ性溶液中で、気相法酸化チタンとアルカリ土類金属化合物を反応させる工程を含み、強誘電性を示すチタン酸含有ペロブスカイト型化合物を得ることを特徴とする、強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法であって、焼成工程を含まない場合においても、強誘電性を示すことが可能である。

#### [0026]

本発明で用いられる気相法で製造された酸化チタン(詳細は後述する)の一次粒径 は、特に制限はないが、 $7\sim500$  nm、好ましくは $10\sim200$  nm、さらに好ま しくは $15\sim100$ nmである。ここで、一次粒径は、上記式(1)で表わされる比 表面積球相当径として求めた値である。

#### [0027]

本発明で用いられる気相法で製造された酸化チタン(以降、気相法酸化チタンと略 することがある)は、特に制限はないが、アナターゼ型結晶やブルッカイト型結晶を 含有するものが好ましい。アナターゼ型結晶を含有するものであればアナターゼ型の 酸化チタン単独、または、ルチル型の酸化チタンを含んでもよい。ルチル型の酸化チ タンを含む場合、酸化チタン中のアナターゼの割合は特に制限はないが、通常、1~ 100質量%であり、好ましくは20~100質量%、より好ましくは50~100 質量%である。これは、アナターゼ型の酸化チタンのほうが、ルチル型よりもアルカ リ土類金属化合物と反応しやすいためである。

#### [0028]

気相法酸化チタンの製造方法は、特に制限されるものではないが、例えば四塩化チ タンを酸素又は水蒸気のような酸化性ガスを用いて、約1,000℃の反応条件下で 酸化させると微粒子酸化チタンが得られる。好ましい反応形態として、WO01/1 6027による製法などを例示することができる。以下、本発明における原料となる 酸化チタンの製造方法について、さらに具体的に説明する。

#### [0029]

気相法における粒子の成長機構には大別して2種類あり、一つは、CVD (化学的 気相成長)であり、もう一つは粒子の衝突(合体)や焼結による成長である。本発明 の目的とするような超微粒子状の酸化チタンを得るためには、いずれの成長時間も短 くしなければならない。すなわち、前者の成長においては、予熱温度を高めておいて 化学的反応性(反応速度)を高めること等により成長を抑えることができる。後者の 成長においては、CVDが完結した後速やかに冷却、希釈等を行い、高温滞留時間を 極力小さくすることにより、焼結等による成長を抑えることができる。

四塩化チタンを含有するガスを酸化性ガスで高温酸化することによって酸化チタン を製造する気相法において、四塩化チタンを含有するガスおよび酸化性ガスをそれぞ れ500℃以上に予熱しておくことによって、CVDの成長を抑えることができ、B ET比表面積が3~200m²/gの微粒子酸化チタンを得、それを原料とすること ができる。

#### [0031]

原料となる四塩化チタンを含有するガスは、該ガス中の四塩化チタン濃度が10~ 100%であることが好ましく、さらに好ましくは $20\sim100\%$ である。四塩化チ タン濃度が10%以上のガスを原料として用いると、均一核の発生が多くなり、また は反応性が高くなるので、CVD支配により成長した粒子が形成されにくくなり、粒 度分布の狭い粒子が得られる。

#### [0032]

また、四塩化チタンを含有するガス中の四塩化チタンを希釈するガスは四塩化チタ ンと反応せず、かつ酸化されないものを選択すべきである。具体的には、好ましい希 釈ガスとして、窒素、アルゴン等が挙げられる。

#### [0033]

四塩化チタンを含有するガスと酸化性ガスの予熱温度は500℃以上であることが 必要であり、好ましくは800℃以上である。

予熱温度が500℃より低いと、均一核の発生が少なく、かつ反応性が低いため粒 度分布のブロードな粒子となってしまう。

#### [0034]

四塩化チタンを含有するガスと酸化性ガスを反応管に導入する際の流速(導入速度) は10m/秒以上であることが好ましい。導入時流速を大きくすることによって、両 者のガスの混合が促進される。反応管へのガスの導入温度が500℃以上であれば、 混合と同時に反応は完結するので均一核の発生が増進され、かつ、CVD支配による 成長した粒子が形成されるゾーンを短くすることができる。

#### [0035]

反応管に導入されたガスが十分に混合されるように、原料ガスが反応管へ導入され ることが好ましい。ガスが十分に混合されれば、反応管内におけるガスの流体状態に ついては特に制限はないが、好ましくは、例えば、乱流が生じる流体状態である。ま た、渦巻き流が存在していてもよい。

#### [0036]

なお、原料ガスを反応管に導入する導入ノズルとしては、同軸平行流、斜交流、十 字流等を与えるノズルが採用されるが、これらに限定されない。一般に同軸平行流ノ ズルは、斜交流や十字流を与えるノズルに比べて混合の程度は劣るが、構造が簡単な ので設計上好ましく用いられる。

例えば、同軸平行流ノズルの場合は、内管に四塩化チタンを含有するガスを導入す る。ただし、内管径は50mm以下であることが、ガスの混合の観点から好ましい。

### [0037]

反応管内に導入されたガスの反応管内における流速(管内流速)はガスの混合を完 全に行うためには大きいことが好ましく、特に、平均流速で5m/秒以上であること が好ましい。反応管内のガスの流速が5m/秒以上であれば、反応管内における混合 を十分に行うことができ、CVD支配による成長した粒子の発生が少なく、粒度分布 のブロードな粒子が生成されることがない。

#### [0038]

反応管内におけるこの反応は発熱反応であり、反応温度は製造された微粒子酸化チ タンの焼結温度より高温である。反応装置からの放熱はあるものの、反応後、急冷し ないかぎり製造された微粒子は焼結が進行し、成長した粒子になってしまう。10m <sup>2</sup>/g 未満の超微粒子酸化チタンを得る場合には、反応管内の600℃を超える高温滞 留時間は1.0秒以下とし、その後急冷することが好ましい。反応後の粒子を急冷さ せる手段としては、反応後の混合物に多量の冷却空気や窒素等のガスを導入したり、 水を噴霧したりすること等が採用される。

#### [0039]

前記の方法によって得られる酸化チタンは合成時の熱履歴が高いため、微粒子であ ってかつ、結晶性が高く一次粒子粒子内部に空孔や水酸基が存在しない。微粒子であ るが故に反応性が高く、アルカリ土類金属化合物との湿式反応だけで容易にチタン含 有ペロブスカイト型化合物粒子ができる。また結晶性が高いが故に、300℃を越え る加熱を必要としなくても強誘電性を示すチタン含有ペロブスカイト型化合物粒子を 合成できるのではないかと推察される。これに対し、湿式法で製造した酸化チタンは 微粒子であっても良好な結果を示さない(この点は後述する)。

#### [0040]

上記のようにして製造された酸化チタンを、以下、「気相法酸化チタン」と称することがある。

#### [0041]

本発明で用いる粒度分布は、レーザー回折式粒度分布測定法にて測定した粒度分布を採用する。粒度分布の測定手順について以下に説明する。

#### [0042]

酸化チタン0.05gに純水50m1及び10%へキサメタリン酸ソーダ水溶液100 $\mu$ 1を加えたスラリーに、3分間超音波照射(46KHz、65W)する。このスラリーをレーザー回折式粒度分布測定装置((株)島津製作所SALD-2000J)にかけて、粒度分布を測定する。このようにして測定された粒度分布における90%累積重量粒度分布径D $_{90}$ の値が小さければ、親水性溶媒に対して良好な分散性を示していると判断される。

#### [0043]

このような方法で製造された微粒子酸化チタンは粒度の均一性に優れている。粒度の均一性については、ロジン・ラムラー(Rosin-Rammler)式を用い、その分布定数(n)で規定することができる。以下に、ロジン・ラムラー式について簡単に説明するが、その詳細についてはセラミック工学ハンドブック((社)日本セラミック協会編 第1版)第596~598頁に記載されている。

ロジン・ラムラー式は下記式(2)で表される。

#### 【数4】

$$R = 100 exp (-bD^n)$$
 (2)

ただし式中、Dは粒径を表し、RはD(粒径)より大きな粒子の数の全粒子数に対する百分率であり、nは分布定数である。

ここで、 $b=1/De^n$  とおくと、(2) 式は

#### 【数 5】

$$R = 100 e x p \{-(D/De)^n\}$$
 (3)

のように書き換えられる。ただし、 $De^n$ は粒度特性数、nは分布定数と呼ばれる定数である。

式(2) または式(3) から下記式(4) が得られる。

#### 【数 6 】

$$log \{log (100/R)\} = nlogD+C$$
 (4)

ただし、式中、Cは定数を表す。上記式(3)から、x軸に1 o g D、y軸に1 o g {1 o g (1 o 0 / R)} の目盛をつけたロジン・ラムラー (RR)線図にそれらの関係をプロットするとほぼ直線となる。その直線の勾配 (n) は粒度の均一性の度合いを表し、n の数値が大きいほど粒度の均一性に優れていると判断される。

#### [0044]

本発明に用いる原料となる微粒子酸化チタンは、90%累積重量粒度分布径 $D_{90}$ が2.2  $\mu$  m以下であることが好ましく、ロジン・ラムラー式による分布定数 n が 1 . 7以上であることが好ましい。

また、本発明に用いる原料となる微粒子酸化チタンは、アナターゼ型結晶やブルッ カイト型結晶を主相とすることが好ましい。

また、本発明に用いる原料となる微粒子酸化チタンは、一次粒子が3次元的に結合 したネッキング構造を有することもできる。

#### [0045]

本発明の製造方法で用いられるアルカリ土類金属化合物は、水溶性であることが好 ましく、通常、水酸化物、硝酸塩、酢酸塩、塩化物等である。また、これらは1種類 単独で用いてもよく、2種以上の化合物を任意の比率で混合して用いてもよい。電気 的特性の観点からは水酸化物を用いるのが最も好ましい。

#### [0046]

例えば、チタン含有ペロブスカイト型化合物としてチタン酸バリウムを製造する場 合においては、上述した気相法酸化チタンとバリウム化合物を反応させる方法で製造 することができる。

#### [0047]

反応の条件として塩基性化合物の存在するアルカリ性溶液中で反応させることが望 ましい。溶液のpHは、好ましくは11以上であり、より好ましくは13以上であり、 特に好ましくは14以上である。pHを14以上とすることで、より粒径の小さなチ タン酸バリウム粒子を製造することができる。反応溶液は、例えば、有機塩基化合物 を添加してpH11以上のアルカリ性を保つのが望ましい。pHが11より低いと気 相法酸化チタンとバリウム化合物の反応率が低下するため誘電率の高いチタン酸バリ ウムが得られにくい。

#### [0048]

本発明に用いられる塩基化合物としては、特に制限はないが、大気圧下または減圧 下で、蒸発、昇華、及び/または熱分解により気体となる物質が好ましい。例えば、 アンモニア、水に対する溶解性の高いカーボン数の低い有機アミン、アンモニウム塩 の水酸化物などの有機塩基があげられる。

#### [0049]

中でも、アンモニウム塩の水酸化物は、水に溶解すると乖離度が高く強い塩基とし て作用し、反応時に揮発することなく好適である。

#### [0050]

アンモニウム塩の水酸化物としては、工業的には、コリン、テトラメチルアンモニ ウムハイドロオキサイド (TMAH) などが知られており、安価に入手できる。 特に、 テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドは、電子工業用に使用されており、不 純物として金属イオン等が少ないものが入手できるだけでなく、135℃から14 0℃で熱分解し気体として除去できるので好適である。

#### [0051]

これら塩基化合物は、特に制限はなく、これらは1種類単独で用いてもよく、2種 類以上の化合物を任意の比率で混合して用いても支障はない。

#### [0052]

さらに、反応溶液中の炭酸基(炭酸種としてCO2、H2CO3、HCO3-、及びC  $O_3^{2-}$ を含む)の濃度を制御することにより、誘電率の大きいチタン酸バリウムを安 定に製造することが出来る。

#### [0053]

反応溶液中の炭酸基の濃度(CO<sub>2</sub>換算値。以下、特に断りの無い限り同様である。)

は、好ましくは500質量ppm以下であり、より好ましくは1~200質量ppm であり、特に好ましくは1~100質量ppmである。炭酸基の濃度がこの範囲外で は強誘電性を示すチタン酸バリウムが得られないことがある。

#### [0054]

また、反応溶液においては、酸化チタン粒子の濃度が、0.1~5mol/Lであ り、バリウム化合物の濃度が、 $0.~1\sim5\,\mathrm{mol}/\mathrm{L}$ であることが好ましい。

#### [0055]

反応は、加熱、撹拌して行うのが最も工業的である。このように調製されたアルカ ・り溶液を、撹拌しながら常圧において、通常、40℃~溶液の沸点温度、好ましくは 80℃~溶液の沸点温度に加熱保持し、反応させる。反応時間は通常、1時間以上で あり、好ましくは4時間以上である。また、専用設備を必要とするが、100℃~溶 液の臨界温度までの高温高圧条件下の反応は、反応温度を高めチタン酸バリウムの結 晶性を高めるためには好ましい。

#### [0056]

ここで、塩基性化合物、不純物イオンを除去するために、反応終了後のスラリーを 電気透析、イオン交換、水洗、溶剤洗浄、浸透膜、などを用いる方法で、不純物イオ ンを除去する工程を含んでもよい。

#### [0057]

反応終了後のスラリーを、固液分離・乾燥する事により本発明のチタン酸バリウム 粒子を得ることができる。固液分離としては、例えば、沈降、濃縮、濾過等の工程が 含まれる。沈降、濃縮、濾過工程では、沈降速度を変える、あるいは濾過速度を変え るために、凝集剤や分散剤を用いても良い。

#### [0058]

乾燥は、例えば、減圧乾燥、熱風乾燥、凍結乾燥で、液成分を蒸発することをいう。 本発明では、減圧または大気下で、水酸化テトラメチルアンモニウム、コリン等の塩 基性化合物等を、蒸発、昇華、及び/または熱分解により気体として除去するのが望 ましい。通常、室温~300℃で行われる。乾燥雰囲気は特に制限はなく、通常、大 気中で行われる。また、乾燥後、粉砕或いは解砕して、チタン酸バリウムの粉体を得 る工程を含んでもよい。

#### [0059]

さらに、チタン酸バリウム粒子の結晶性を向上するために、焼成してもよい。焼成 は、通常、大気圧下または減圧下で、300~1200℃で行われる。焼成雰囲気は 特に制限はなく、通常、大気中で行われる。焼成後、粉砕あるいは混合を行った後、 再び焼成するという工程を繰り返すことにより結晶性がさらに向上するので望ましい。

#### [0060]

酸化チタンゾルを用いた従来の湿式方法で合成したチタン含有ペロブスカイト型化 合物では、示差走査熱量計を用いて測定して、130℃付近の相転移のピークは検出 されず、常誘電性である。しかし、一次粒径が15 nm~200 nmの本発明のチタ ン含有ペロブスカイト型化合物では、130℃付近の相転移のピークが検出され、強 誘電体である。

#### [0061]

その理由は定かではないが、本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物は、酸化 チタンゾルを用いた従来の湿式方法で合成したチタン含有ペロブスカイト型化合物よ りも結晶性が高いためではないかと思われる。さらに、15nmより小さい粒径では 粒径が小さく結晶成長がしにくく、200nmより大きい粒径では反応率が低く結晶 性が低いためではないかと考えられる。すなわち、本発明のチタン含有ペロブスカイ ト型化合物は、15 nm~200 nmで強誘電性を示す電気的特性に優れたものであ る。

#### [0062]

酸化チタンゾルは、通常一次粒径が5~50 nmのものを例示することができる。 それに対して気相法酸化チタンは、通常一次粒径が7~500nmのものを例示する ことができる。また、気相法酸化チタンは、酸化チタンゾルに比べ、アルカリ土類金 属化合物との反応系において凝集しにくいため、チタン含有ペロブスカイト型化合物 の一次粒径は、気相法酸化チタンの一次粒径をほぼ維持した50~200%になると 考えられる。気相法酸化チタンがアルカリ土類金属化合物との反応系内で凝集しにく いのは、3次元的なネッキング構造を有することもその一因と推察される。

#### [0063]

また、本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペロブスカイト型化合物は、酸化 チタンゾルを用いた従来の湿式方法で合成したチタン含有ペロブスカイト型化合物よ り、分散性に優れ、耐熱性がある。理由は定かではないが、本発明の実施態様の一つ であるチタン含有ペロブスカイト型化合物は、凝集しにくく、表面状態が酸化チタン ゾルを用いた従来の湿式方法で合成したチタン含有ペロブスカイト型化合物とは異な るためと考えられる。

#### [0064]

本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペロブスカイト型化合物の製造方法は、 酸化チタンゾルを用いた従来の湿式方法で合成したチタン含有ペロブスカイト型化合 物の製造方法よりも、製造設備を簡素化できる。酸化チタンゾルを用いた従来の湿式 方法で合成したチタン含有ペロブスカイト型化合物では、300から1200℃焼成 工程を必要としたが、本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物では、焼成工程を 必要としない。さらに、酸化チタンゾルを用いる場合には、反応液中で酸化チタンゾ ルが凝集してしてしまうため、分散性に優れたチタン含有ペロブスカイト型化合物と するために、酸化チタンゾルを、例えば、滴下法などにより少量ずつ投入する。気相 法酸化チタンの反応液中での凝集性は、酸化チタンゾルよりも非常に小さいため酸化 チタンをアルカリ土類金属化合物と同時に投入することができる。

#### [0065]

また、酸化チタンゾルは水が含まれているため、反応液中のアルカリ性を低下させ るが、気相法酸化チタンは、アルカリ性は低下しないため、同等量の塩基化合物の投 入では、結晶性の高いチタン含有ペロブスカイト型化合物が製造できる。

#### [0066]

(III) チタン含有ペロブスカイト型化合物の用途

このようにして製造されるチタン含有ペロブスカイト型化合物は、誘電体磁器、焦 電体磁器、圧電体磁器、薄膜状形成物に成形される。

これらの磁器、薄膜状形成物は、コンデンサの材料、センサなどに用いられる。 このような磁器、薄膜状形成物を用いた物品としては、特に制限されないが、発電 機、自動車・電車などの車両、工作機械、テレビ・パソコン・冷蔵庫などの家電製品、 大型コンピュータ・携帯電話などの電子機器などを例示することができる。

また、本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物は、水または溶剤でスラリー化

あるいはペースト化して用いることも可能である。チタン含有ペロブスカイト型化合物以外の充填剤、添加剤、バインダー、その他の材料等と混合してもよい。

#### [0068]

本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物微粒子は、粒子に焼結助剤等の各種添加剤を加えてディスク状に成形したもの、あるいは該粒子を含むスラリー、ペースト等に各種添加剤を加えて薄膜状に成形したもの等を、適当な条件で焼成して使用することも可能である。

#### [0069]

電子機器の性能向上のため、磁器コンデンサについて、温度特性や寿命特性が良いものが求められているが、そのための誘電層の材料としていわゆるコア・シェル構造を有するセラミック粒子を含む誘電体磁器組成物が提案されており、希土類元素とチタン含有ペロブスカイト型化合物の反応性を制御するために、耐熱性の高いチタン含有ペロブスカイト型化合物が必要である。本発明におけるチタン含有ペロブスカイト型化合物は、耐熱性が高いため、コア・シェル構造を有するセラミック粒子を含む誘電体磁器組成物として適している。また、本発明におけるチタン含有ペロブスカイト型化合物は、焼成すると高い正方晶化率を示す。即ち、本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペロブスカイト型化合物は、例えば積層セラミクスコンデンサの誘電体材料として好適である。

#### [0070]

本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物を含む充填材を熱硬化性樹脂または/および熱可塑性樹脂の少なくとも一種以上に分散させることにより高誘電率のフィルムを得ることが出来る。チタン含有ペロブスカイト型化合物以外の充填剤を含ませる場合には、アルミナ、チタニア、ジルコニア、酸化タンタル、チタン酸ストロンチウム、チタン酸カルシウムなどからなる群より一種以上を選択して使用することが可能である。熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂は特に制限されない。熱硬化性樹脂としては例えばエポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ビストリアジン樹脂等を用いることが出来る。熱可塑性樹脂としては例えばポリオレフィン樹脂、スチレン系樹脂、ポリアミド等を用いることが出来る。

#### [0071]

本発明のチタン含有ペロブスカイト型化合物を含む充填材を熱硬化性樹脂または/および熱可塑性樹脂の少なくとも一種以上に均一に分散させるために、予め充填材を溶剤または上記樹脂組成物と溶剤の混合物に分散させスラリーを得るのが望ましい。

充填材を溶剤または上記樹脂組成物と溶剤の混合物に分散させスラリーを得るには、 湿式解砕の工程を含むのが望ましい。

#### [0072]

溶剤としては特に制限される物ではなく、例えば、メチルエチルケトン、トルエン、 酢酸エチル、メタノール、エタノール、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジ メチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、メチルセルソルブ、を単独で或いは二 種以上を混合して用いることが出来る。

#### [0073]

充填材を溶剤または上記樹脂組成物と溶剤の混合物に分散させたスラリーを得るためにカップリング剤を配合することが望ましい。カップリング剤としては特に制限される物ではなく、例えば、シランカップリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミネート系カップリング剤があげられる。カップリング剤の親水基が、チタン含有

ペロブスカイト型化合物を含む充填材表面の活性水素と反応し表面に被覆されるため、 溶剤への分散性が良好になる。カップリング剤の疎水基は、その選択により樹脂への 相溶性を高めることができる。例えば、樹脂としてエポキシ樹脂を用いる場合には、 モノアミノ、ジアミノ、カチオニックスチリル、エポキシ、メルカプト、アニリノ、 ウレイドなどのいずれかを官能基の一つに有するシランカップリング剤や、ホスファ イト、アミノ、ジアミノ、エポキシ、メルカプトなどのいずれかを官能基の一つに有 するチタネート系カップリング剤が好適である。樹脂としてポリイミド樹脂を用いる 場合には、モノアミノ、ジアミノ、アニリノなどのいずれかを官能基の一つに有する シランカップリング剤や、モノアミノ、ジアミノなどのいずれかを官能基の一つに有 するチタネート系カップリング剤が好適である。これらのうち一種を単独で用いたり、 二種以上を混合して用いたりすることができる。

#### [0074]

配合量は、チタン含有ペロブスカイト型化合物を含む充填材表面を被覆する量より 少ないと効果が少なく、多いと未反応のまま残り悪影響を与える。したがって、チタ ン含有ペロブスカイト型化合物を含む充填材の粒径、カップリング剤の種類により異 なるが、チタン含有ペロブスカイト型化合物を含む充填材の0.05~20重量%を 配合するのが好ましい。カップリング剤の親水基とチタン含有ペロブスカイト型化合 物を含む充填材表面の活性水素と反応を完結させるため、スラリーにしてから加熱処 理する工程を含むのが望ましい。加熱温度と時間に特に制限はないが、 $100\sim15$ 0  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  1 時間から  $\mathbb{C}$  3 時間が好ましい。また、溶剤の沸点が  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  以下のときは、加 熱温度は沸点以下とし反応温度をそれに応じて長くするとよい。.

#### [0075]

本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペロブスカイト型化合物を含む充填剤を 用いて電子部品を得る場合に、本発明のチタン含有ペロプスカイト型化合物を含む充 填剤の充填率を高めることで、電気的特性を高めさらに高性能な電子部品にすること ができる。例えば、fuller 指数を求めて本発明の実施態様の一つであるチタン含有ペ ロブスカイト型化合物を含む多成分粒子を、空隙率が最小なるように粒度配合する。 ここでいう多成分粒子とは、本発明の一次粒径の異なるチタン含有ペロブスカイト型 化合物、本発明の粒径の異なるチタン含有ペロブスカイト型化合物を焼成したもの、 その他アルミナ、チタニア、ジルコニア、酸化タンタル、チタン酸ストロンチウム、 チタン酸カルシウムなどからなる群より一種以上を選択して使用することが可能であ る。

#### 【実施例】

#### [0076]

以下、本発明を実施例および比較例をあげて具体的に説明するが、本発明はこれら の実施例のみに限定されるものではない。

#### [0077]

#### (強誘電率性測定方法)

強誘電性の評価は以下の方法を用いる。示差走査熱量計の試料容器に300℃の温度 で1時間以上乾燥させた試料を約 20mg 量りとり、-30℃から200℃まで1~2 0℃/分の一定速度で昇温する。強誘電性があれば昇温過程で立方晶に転移すること に要する熱量に相当する吸熱ピークが現れる。このピークの有無を強誘電性の有無の 判定基準とする。

#### [0078]

#### 実施例1:

ガス状四塩化チタン4.  $7 \, \mathrm{Nm}^3$ /時間( $\mathrm{N}$  は標準状態を意味する。以下同じ)と 窒素  $16 \, \mathrm{Nm}^3$ /時間とを混合してなる四塩化チタンを含有するガスを 1,  $100 \, \mathrm{C}$  に、空気  $20 \, \mathrm{Nm}^3$ / 時間と水蒸気  $25 \, \mathrm{Nm}^3$ /時間をと混合してなる酸化性ガスを 1,  $000 \, \mathrm{C}$  にそれぞれ予熱し、同軸平行流ノズルを用いて、それぞれ流速  $92 \, \mathrm{m}$ / 秒、  $97 \, \mathrm{m}$ / 秒で反応管に導入した。同軸平行流ノズルの内管径は  $20 \, \mathrm{mm}$ とし、内管に四塩化チタンを含有するガスを導入した。

#### [0079]

反応管の内径は100mmであり、反応温度1,250℃における管内流速は計算値で13m/秒であった。反応管内における高温滞留時間が0.2秒となるように、反応後冷却空気を反応管に導入し、その後、テフロン(登録商標)製バグフィルターを用いて超微粒子粉末を捕集した。

#### [0080]

得られた微粒子酸化チタンは、BET比表面積が $102m^2/g$ であった。また、アナターゼ型結晶を92%、ルチル型結晶を8%含有していた。また、得られた微粒子酸化チタンについて、レーザー回折式粒度分布測定法により測定した粒度分布における90%累積重量粒度分布径 $D_{90}$ は $2.0\mu$ mであり、実施例1と同様にして求めたロジン・ラムラー式における1.9であった。なお、1.0位はレーザー回折において得られた1.00%、1.00%としてプロットし、それら1.00%の近似直線から求めた。

#### [0081]

得られた気相法酸化チタンの比表面積を BET 法により測定した。(1)式で求めた一次粒径は、 $15\,\mathrm{nm}$ であった。

#### [0082]

還流冷却管付き反応器に、窒素気流下で、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド20質量%水溶液(セイケム昭和(株)製、炭酸基濃度60ppm以下)456gと水酸化バリウム8水和物126g(日本ソルベイ(株)製)と前記気相法酸化チタン32gを投入しpH14とした水溶液を撹拌しながら煮沸した。煮沸を4時間維持して反応を行った。50℃まで放冷後、ろ過を行った。

#### [0083]

ろ過残渣を、300℃で5時間乾燥して、該粒子粉体を得た。反応に用いた酸化チタン量と水酸化バリウム量から算出される理論収量に対する実収量の割合は99%であった。

#### [0084]

乾燥した粉末を、乳鉢で解砕した。この粉体を理学電機(株)製X線回折装置(RAD-B ローターフレックス)を用いてX線のピークを調べた結果、得られた粉体はペロブスカイト型の $BaTiO_3$ であることがわかった。

#### [0085]

得られた該粒子の比表面積を BET 法により測定した。(1) 式で求めた一次粒径は、25 nmであり、酸化チタンの一次粒径とほぼ同等であった。

#### [0086]

示差走査熱量計で強誘電性を確認したところ約130℃にピーク面積8mJ/mgの吸熱ピークが確認された。該粒子は強誘電性であることがわかった。

#### [0087]

得られた該粒子900mgと30質量%のポリビニルアルコールを含むバインダー 0. 1mlを混練し、加圧成形して、直径10mm、みかけ比重3.2の錠剤を作成 した。この錠剤の厚さ方向の室温から1100℃における熱収縮率を、理学電気(株) 製熱機械分析装置TMA8310を用い20℃/分の速度で昇温し調べた結果、1 0%であることがわかった。

#### [0088]

得られた該微粒子5gを磁製皿に入れ、電気炉中で20℃/分で昇温し、950℃ で2時間保持(焼成)後、自然冷却させた。この粉体の比表面積を BET 法により測定 した。(1)式で求めた一次粒径は、26 nmであった。また、X線回折強度からリー トベルト解析で求めたc/a比は、1.0091であった。

#### [0089]

乾燥して得られた該粒子17gを、メチルエチルケトン40g中で3mm φのジル コニアボールでペイントシェーカーにて30分湿式解砕した。島津遠心式沈降装置粒 度分布測定装置(SA-CP4L型)を用い、粒度分布を測定した。

このように測定した粒度分布から10%累積重量分布径D<sub>10</sub>、50%累積重量分 布 $D_{50}$ 、90%累積重量分布 $D_{90}$ を求めた。該粒子の $D_{10}$ は0.03 $\mu$ m、 $D_{50}$ は0.09  $\mu$ m、D<sub>90</sub>は 0.50 $\mu$ mであった。

#### [0090]

当該チタン含有ペロブスカイト型化合物より得られた誘電体磁器、誘電体フィルム、 誘電体塗膜などの薄膜形状物、ならびにコンデンサ、圧電材料は優れた特性を有する ものであった。

#### [0091]

#### 実施例2:

ガス状四塩化チタン9.4Nm³/時間と窒素6Nm³/時間とを混合してなる四塩 化チタンを含有するガスを1,000℃に、酸素10Nm3/ 時間と水蒸気30Nm 3/時間とを混合してなる酸化性ガスを1,000℃にそれぞれ予熱し、同軸平行流 ノズルを用いて、それぞれ流速 6 3 m/秒、7 3 m/秒で反応管に導入した。同軸平 行流ノズルの内管径は20mmとし、内管に四塩化チタンを含有するガスを導入した。

反応管の内径は100mmであり、反応温度1,310℃における管内流速は計算 値で13m/秒であった。反応管内における高温滞留時間が0.2秒となるように、 反応後冷却空気を反応管に導入し、その後、テフロン(登録商標)製バグフィルター を用いて微粒子粉末を捕集した。

得られた超微粒子酸化チタンは、BET比表面積が26m²/g、一次粒径60n mであった。また、アナターゼ型結晶を80%、ルチル型結晶を20%含有していた。 また、得られた微粒子酸化チタンについてレーザー回折式粒度分布測定法により測定 した粒度分布における90%累積重量粒度分布径 $D_{90}$ は、0.8 $\mu$ mであり、ロジン・ ラムラー式におけるn値は2.6であった。

#### [0092]

気相法酸化チタンとして、上記一次粒径60nmの酸化チタンを用いた以外は、実 施例1と同様の操作でチタン酸バリウムを合成した。

理論収量に対する実収量の割合は99%であった。

得られた粉体は、一次粒径61nmのペロブスカイト型のBaTiO₃であること がわかった。粒子のSEM写真を図1に示す。

示差走査熱量計で強誘電性を確認したところ約130℃にピーク面積47mJ/m

gの吸熱ピークが確認された。該粒子は強誘電性であることがわかった。

実施例1と同様の操作で作成した見かけ比重3.2の錠剤の室温から1100℃に おける熱収縮率は、1%であった。

実施例1と同様の操作により1020℃まで昇温し2時間保持した焼成粉末の一次 粒径は0.28 μm、c/a比は、1.0089であった。

実施例1と同様の操作によりペイントシェーカーで湿式解砕した。該粒子の $D_{10}$ は  $0.06 \mu$ m、 $D_{50}$ は $0.24 \mu$ m、 $D_{90}$ は $0.52 \mu$ mであった。

当該チタン酸バリウムより得られた誘電体磁器、誘電体フィルム、誘電体塗膜など の薄膜形状物、ならびにコンデンサ、圧電材料は優れた特性を有するものであった。 [0093]

#### 実施例3:

濃度100%のガス状四塩化チタン11.8Nm³/時間を含有するガスを1,00 0℃に、8Nm³/時間の酸素および20Nm³/時間の水蒸気の混合ガスを1,00 0℃にそれぞれ予熱して、同軸平行流ノズルを用いて、それぞれ流速49m/秒、6 0m/秒で反応管に導入した。同軸平行流ノズルの内管径は20mmとし、内管に四 塩化チタンを含有するガスを導入した。

反応管の内径は100mmであり、反応温度1,320℃における管内流速は計算 値で10m/秒であった。反応管内の高温滞留時間が0.3秒以下となるように、反 応後冷却空気を反応管に導入し、その後、テフロン(登録商標)製バグフィルターを 用いて製造された微粒子粉末を捕集した。

得られた微粒子酸化チタンは、BET比表面積が16m2/g、一次粒径は90nm であった。また、アナターゼ型結晶を80%、ルチル型結晶を20%含有していた。 また、得られた微粒子酸化チタンについてレーザー回折式粒度分布測定法により測定 した粒度分布における90%累積重量粒度分布径 $D_{90}$ は、0.8 $\mu$ mであり、ロジン・ ラムラー式におけるn値は2.8であった。

#### [0094]

気相法酸化チタンとして、上記一次粒径90mmの酸化チタンを用いた以外は、実 施例1と同様の操作でチタン酸バリウムを合成した。

理論収量に対する実収量の割合は99%であった。

得られた粉体は、一次粒径75nmのペロブスカイト型の $BaTiO_3$ であること がわかった。

示差走査熱量計で強誘電性を確認したところ約130℃にピーク面積69mJ/m gの吸熱ピークが確認された。該粒子は強誘電性であることがわかった。

実施例1と同様の操作で作成した見かけ比重3.3の錠剤の室温から1100℃に おける熱収縮率は、0.5%であった。

実施例1と同様の操作により室温から1100℃まで昇温し2時間保持した焼成粉 末の一次粒径は $0.25\mu m$ 、c/a比は、1.0089であった。

実施例1と同様の操作によりペイントシェーカーで湿式解砕した。該粒子の $D_{10}$ は  $0.08\mu$ m、 $D_{50}$ は $0.33\mu$ m、 $D_{90}$ は $0.54\mu$ mであった。

当該チタン酸バリウムより得られた誘電体磁器、誘電体フィルム、誘電体塗膜など の薄膜形状物、ならびにコンデンサ、圧電材料は優れた特性を有するものであった。

#### [0095] 実施例4:

濃度100%のガス状四塩化チタン11.8Nm³/時間を含有するガスを90

0℃に、5Nm³/時間の酸素および25Nm³/時間の水蒸気の混合ガスを900℃ にそれぞれ予熱して、同軸平行流ノズルを用いて、それぞれ流速45m/秒、52m /秒で反応管に導入した。同軸平行流ノズルの内管径は20mmとし、内管に四塩化 チタンを含有するガスを導入した。

反応管の内径は100mmであり、反応温度1,050℃における管内流速は計算 値で9m/秒であった。反応管内の高温滞留時間が2.5秒なるように、反応後冷却 空気を反応管に導入し、その後、テフロン(登録商標)製バグフィルターを用いて製 造された微粒子粉末を捕集した。

得られた微粒子酸化チタンは、BET比表面積が10m²/g、一次粒径は150 nmであった。また、アナターゼ型結晶を90%、ルチル型結晶を10%含有してい た。また、得られた微粒子酸化チタンについてレーザー回折式粒度分布測定法により 測定した粒度分布における90%累積重量粒度分布径D<sub>90</sub>は、0.9μmであり、ロ ジン・ラムラー式におけるn値は2.6であった。

#### [0096]

気相法酸化チタンとして、上記一次粒径150mmの酸化チタンを用いた以外は、 実施例1と同様の操作でチタン酸バリウムを合成した。

理論収量に対する実収量の割合は99%であった。

得られた粉体は、一次粒径170nmのペロブスカイト型のBaTiO3であるこ とがわかった。

示差走査熱量計で強誘電性を確認したところ約130℃にピーク面積144mJ/ mgの吸熱ピークが確認された。該粒子は強誘電性であることがわかった。

実施例1と同様の操作で作成した見かけ比重3.2の錠剤の室温から1100℃に おける熱収縮率は、0.2%であった。

実施例1と同様の操作により1200℃まで昇温し2時間保持した焼成粉末の一次 粒径は0.23 µm、c/a比は、1.0087であった。

実施例1と同様の操作によりペイントシェーカーで湿式解砕した。該粒子の $D_{10}$ は  $0.17\mu$ m、 $D_{50}$ は $0.40\mu$ m、 $D_{90}$ は $0.58\mu$ mであった。

当該チタン酸バリウムより得られた誘電体磁器、誘電体フィルム、誘電体塗膜など の薄膜形状物、ならびにコンデンサ、圧電材料は優れた特性を有するものであった。 [0097]

#### 比較例1:

四塩化チタン(純度99、9%)に水を加え、四塩化チタン濃度が0、25モル/ リットル(酸化チタン換算2重量%)となるように溶液を調整した。この時、水溶液 の液温が50℃以上に上昇しないように氷冷など適当な冷却装置を設けた。次に、こ の水溶液1リットルを還流冷却器付きの反応槽に装入し、沸点付近(104℃)まで 加熱し、60分間保持して加水分解した。得られたゾルを冷却後、反応で生成した残 留塩素を電気透析により取り除き、表1に示す塩素イオン濃度とした。電気透析は旭 化成工業(株)製電気透析装置G3型を用いゾル液のpHを監視しながら実施した。 得られた微粒子酸化チタンは、BET比表面積が120m²/g、一次粒径は12n mであった。また、ブルッカイト型結晶を80%、アナターゼ型結晶を20%含有し ていた。

#### [0098]

酸化チタンとして、上記酸化チタンを用いた以外は、実施例1と同様の操作でチタ ン酸バリウムを合成した。

理論収量に対する実収量の割合は99%であった。

得られた粉体は、一次粒径24nmのペロブスカイト型のBaTiO3であること がわかった。

示差走査熱量計で強誘電性を確認したところ相転移に伴う吸熱ピークは検知されず、 該粒子が強誘電性であることは確認されなかった。

実施例1と同様の操作で作成した見かけ比重3.2の錠剤の室温から1100℃に おける熱収縮率は、18%であった。

実施例1と同様の操作により900℃まで昇温し2時間保持した焼成粉末の一次粒 径は0.16 µm、c/a比は、1.0088であった。

実施例1と同様の操作によりペイントシェーカーで湿式解砕した。該粒子の $D_{10}$ は  $0.40\,\mu$ m、 $D_{50}$ は  $1.60\,\mu$ m、 $D_{90}$ は  $3.3\,\mu$ mであった。

原料として、酸化チタンゾルを用いたものは、強誘電性を示さず、耐熱性が悪く分 散性が悪かった。

[0099]

#### 比較例2:

ガス状四塩化チタン10Nm³/時間と窒素8Nm³/時間とを混合してなる四塩 化チタンを含有するガスを1, 100  $\mathbb{C}$ に、 $5\,\mathrm{Nm}^3$  / 時間の酸素および $2\,4\,\mathrm{Nm}^3$  / 時間の水蒸気の混合ガスを1, 100 にそれぞれ予熱して、同軸平行流ノズルを用 いて、それぞれ流速80m/秒、56m/秒で反応管に導入した。同軸平行流ノズル の内管径は20mmとし、内管に四塩化チタンを含有するガスを導入した。

反応管の内径は100mmであり、反応温度1,280℃における管内流速は計算 値で12m/秒であった。反応管内の高温滞留時間が1.5秒となるように、反応後 冷却空気を反応管に導入し、その後、テフロン(登録商標)製バグフィルターを用い て製造された微粒子粉末を捕集した。

得られた微粒子酸化チタンは、BET比表面積が16m²/g、一次粒径は90n mであった。また、アナターゼ型結晶を10%、ルチル型結晶を90%含有していた。 また、得られた微粒子酸化チタンについてレーザー回折式粒度分布測定法により測定 した粒度分布における 9 0 %累積重量粒度分布径  $D_{90}$  は、 $0.8 \mu m$  であり、ロジン・ ラムラー式におけるn値は2.8であった。

#### [0100]

気相法酸化チタンとして、上記酸化チタンを用いた以外は、実施例1と同様の操作 でチタン酸バリウムを合成した。

理論収量に対する実収量の割合は99%であった。

得られた粉体は、一次粒径80nmのペロブスカイト型のBaTiO3であること がわかった。

示差走査熱量計で強誘電性を確認したところ相転移に伴う吸熱ピークは検知されず、 該粒子が強誘電性であることは確認

#### されなかった。

実施例1と同様の操作で作成した見かけ比重3.3の錠剤の室温から1100℃に おける熱収縮率は、0.5%であった。

実施例1と同様の操作により室温から1100℃まで昇温し2時間保持した焼成粉 末の一次粒径は $0.23\mu m$ 、c/a比は、1.0065であった。

実施例1と同様の操作によりペイントシェーカーで湿式解砕した。該粒子の $D_{10}$ は  $0.09\mu m$ 、 $D_{50}$ は $0.35\mu m$ 、 $D_{90}$ は $0.55\mu m$ であった。

ルチル化率が90%の気相法酸化チタンを用いると、反応率が悪く、強誘電性を示さなかった。

【図面の簡単な説明】

[0101]

【図1】本発明の一態様におけるチタン酸バリウムのSEM写真

/Tadatoshi KUROZUMI, et al TITANIUM-CONTAINING PEROVSKITE..... March 30, 2004 Sheldon I. Landsman (202) 293-7060 P80768 1 of 1



【書類名】図面【図1】

